

## Technisches Datenblatt



Cu670 ON EN ISO 17672

FN ISO 3677 B-Cu60Zn(Si)(Mn)-870/890

vormals DIN 8513 L-CuZn39Sn vormals EN1044 CU306

Cu 60,0% / Sn 0,2 % / Si 0,2% / Mn 0,15% / Rest Zn Zusammensetzung:

Schmelzbereich 870-890°C

Dichte (kg/dm³): 8.4

## Mechanische Richtwerte der Schweißnaht:

Zuafestiakeit 430 MPa Bruchdehnung 25% Brinell-Härte (2,5/62,5) 110 HB

## Lieferform

2,0 mm Ø Stäbe 500 mm und 1000 mm lang 3,0 mm Ø Stäbe 500 mm und 1000 mm lang 4,0 mm Ø Stäbe 500 mm und 1000 mm lang 5,0 mm Ø Stäbe 500 mm und 1000 mm lang

6,0 mm Ø Stäbe 500 mm und 1000 mm lang

8,0 mm Ø Stäbe 500 mm und 1000 mm lang

## Anwendung

Messing-Schweißstab und Hartlot, modellierbar, mit besonders gutem Bindevermögen, porenfrei, universell einsetzbar für Messing, Bronze, Kupfer, Stahl und Grauguss, seewasserbeständig; Propeller, Armaturen.

Wichtige Grundwerkstoffe: Stahl, Messing Verfahren: Autogen, Hartlöten

Flussmittel: Silox F 2 Schweiß- und Hartlötpulver

Unsere Angaben über Produkte und Verfahren beruhen auf umfangreichen, langjährigen Erfahrungen. Wir vermitteln diese Erkenntnisse in Wort und Schrift nach bestem Wissen. Das entbindet den Anwender jedoch nicht davon, unsere Zusatzwerkstoffe, Flussmittel und Verfahren auf ihre Verwendung für den eigenen Gebrauch selbstverantwortlich zu prüfen und sachgemäß zu verarbeiten. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter sowie für Anwendungen und Verfahrensweisen die von uns nicht ausdrücklich schriftlich angegeben sind. Im Schadensfall beschränkt sich unsere Haftung auf denjenigen Umfang wie er in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung geregelt ist. Allgemeine Geschäftsbedingungen ersichtlich unter www.oegussa.at. Unsere Produkte dürfen nur von befugten und befähigten Personen in Firmen oder konzessionierten Gewerbebetrieben verarbeitet werden. Silox® Marke von Ögussa Ges.m.b.H.

ÖGUSSA Löttechnik, Österreichische Gold- und Silber-Scheideanstalt Ges.m.b.H.